

Технические паспорта качеств

Качества	Тип ворса	Способ производства	Способ нанесения рисунка	Состав волокна	Ширина рулона см	Общий вес гр/м2	Общая толщина мм	Общий вес ворса гр/м2	Высота ворса мм	Плотность ворса гр/см3	Кол-во петель м2	Антистатичность КВ	Шумо поглощение dB	Тепло изоляция м2/KW	Износостойчивость
Arc Top	Velour	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	1630	7,0	400	5,0	0,10	169 850	<2,0	22	0,13	32
Arc	Velour	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1550	5,5	485	3,0	0,11	252 800	<2,0	23	0,09	32
Arcade	Velour	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1670	6,5	610	4,0	0,10	316 000	<2,0	25	0,10	33
Arcade Spezial	Velour	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1760	7,0	800	5,0	0,11	316 000	<2,0	26	0,12	33
Melange 800	Velour	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1950	5,9	800	3,5	0,14	177 500	<2,0	29	0,11	33
Art	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	1740	7,0	840	5,0	0,12	197 500	<2,0	23	0,15	32
Art Super	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	1840	7,5	940	6,0	0,12	205 400	<2,0	24	0,14	32
DP 900	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	1800	8,5	900	6,5	0,09	165 900	<2,0	24	0,14	33
DP 1050	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	1950	7,8	1050	5,0	0,15	185 650	<2,0	26	0,15	33
DP 1150	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	2050	7,6	1150	5,5	0,14	213 300	<2,0	28	0,16	33
DP 1250	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	2150	9,3	1250	7,0	0,12	197 500	<2,0	29	0,16	33
DP 1400	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	2300	10,0	1400	8,0	0,13	185 650	<2,0	30	0,17	33
DP 1800	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	2700	11,5	1800	10,0	0,14	205 400	<2,0	33	0,22	32
Palazzo 1250	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	2150	7,0	1250	5,0	0,16	233 050	<2,0	29	0,20	32
Palazzo 950	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA 6,6	400	1850	8,5	950	7,0	0,09	158 000	<2,0	28	0,17	32
AP900	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1800	7,0	900	5,0	0,12	169 850	<2,0	24	0,13	32
AP1050	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1950	8,0	1050	6,0	0,13	185 650	<2,0	26	0,15	33
AP1150	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2050	7,7	1150	6,0	0,13	201 450	<2,0	28	0,16	33
AP1250	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2150	8,8	1250	7,0	0,12	205 400	<2,0	29	0,17	33
AP1400	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2300	9,0	1400	7,0	0,16	209 350	<2,0	30	0,18	33
AP1800	Saxony	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2700	11,8	1800	10,5	0,13	197 500	<2,0	33	0,2	32
Artemis 900	Saxony	Тафтинг	Chromojet	80% Wool, 20% PA	400	1800	7,2	900	5,0	0,12	113 400	<2,0	26	0,16	32
Artemis 1050	Saxony	Тафтинг	Chromojet	80% Wool, 20% PA	400	1950	8,0	1950	5,5	0,12	119 700	<2,0	28	0,17	32
Artemis 1250	Saxony	Тафтинг	Chromojet	80% Wool, 20% PA	400	2150	8,5	1250	6,0	0,13	126 000	<2,0	29	0,18	32
Artemis 1400	Saxony	Тафтинг	Chromojet	80% Wool, 20% PA	400	2300	9,5	1400	7,0	0,16	135 450	<2,0	30	0,19	32
Artemis 1550	Saxony	Тафтинг	Chromojet	80% Wool, 20% PA	400	2450	9,5	1550	7,0	0,17	154 350	<2,0	31	0,2	32
Artemis 1850	Saxony	Тафтинг	Chromojet	80% Wool, 20% PA	400	2750	11,0	1850	9,0	0,15	166 950	<2,0	33	0,21	32
Melange 610S	Loop	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1510	6,2	610	3,10	0,13	120 000	<2,0	19	0,12	33
AP850ES	Loop	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1750	6,8	850	3,50	0,21	160 650	<2,0	24	0,13	33
AP930S	Loop	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1830	5,5	930	3,5	0,18	173 250	<2,0	24	0,13	32
AP 1000 GS	Loop	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	1840	7,0	1000	4,5	0,16	181 500	<2,0	24	0,17	33
AP-ST 1150-27	Loop/Structure	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2050	7,5	1150	1,5/3,5/5,0	0,22	191 400	<2,0	25	0,17	32
AP-ST 1150-28	Loop/Structure	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2050	7,5	1150	1,5/3,5/5,0	0,22	191 400	<2,0	25	0,17	32
AP-ST 1250-20	Loop/Structure	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2400	9,0	1250	2,5/4,0	0,28	224 400	<2,0	31	0,2	32
AP-ST 1100-24	Loop/Velour	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2250	10,0	1100	2,5/5,0	0,19	207 900	<2,0	30	0,19	32
AP-ST 950-23	Loop	Тафтинг	Chromojet	100% PA	400	2100	10,0	950	2,5/5,5	0,16	191 400	<2,0	29	0,15	32



Устойчивость к мебельным роликам



Подходит для укладки на ступени



Подходит для полов с подогревом

